

产品说明	本产品是以环氧树脂、云母氧化铁、颜料、填料、增塑剂及固化剂等组成的双组分涂料。
主要特性	漆膜坚韧、附着力强；具有优异的屏蔽性，填充性良好；与后续其它涂层的兼容性好；易施工。
适用基体材料	作为金属、混凝土等基材涂装体系的中间漆可直接用于环氧底漆表面。
适用范围	广泛用于市政路桥、石油化工、冶金电力、轨道交通、国防军工等领域。
漆膜颜色	云铁红/灰色。
固体含量	≥80%
理论涂布率	3 m ² /kg（以干膜厚 100 μm 计）
闪点	28℃
干燥时间（23℃）	表干：3 小时，实干：24 小时
复涂间隔（h）	温度：23℃ 间隔：24 小时
储存期	本品储存期为 1 年（23℃）。储存环境要求通风、阴凉、干燥、避免阳光直射。
混合比例	基料（A 组分）：固化剂（B 组分）=25 :2.5(重量比)
施工方法	无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂
稀释率	根据使用现场情况而定，一般不超过 5%
混合使用时间	3 小时（23℃）
熟化时间	15 分钟
施工设备	
空气喷涂	喷嘴口径 1.5-3.0mm 喷涂压力 0.3-0.8MPa
无气喷涂	喷嘴口径 0.2-0.5mm 喷涂压力 17-24MPa
工具清洗	专用稀释剂

施工环境条件

环境温度：5-40℃；基材温度：5-40℃，且高于露点 3℃ 以上；
空气湿度：30-80%。

标准规格

A 组分（基料）20L 桶装 25kg；B 组分（固化剂）5L 桶装 2.5kg。

安全

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。
此外，还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意

启封固化剂桶时应小心桶内高压，固化剂在启封后一次使用完毕。

声明

以上产品技术说明是根据我们的实验室测试和实际使用中的经验而积累的，我们有权根据产品的不断改进而进行修改。